

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PEEK 708** 厂商: **威格斯 Victrex** 品牌: **VICOTE**

材料标识	PEEK	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	VICOTE	用途	食品接触应用,涂覆应用
材料特性	耐磨,耐辐射,耐化学品,耐热	材料形状	粉末状/Powder

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.32	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
玻璃转化温度	ISO 11357-2	157	°C
熔融温度	ISO 11357-3	374	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -150	°C
干燥时间		3.0	Hr